

Technisches Datenblatt

Eterna Kork®

Korkfertig-fussboden (Uniclic) / Klebekork

1. Abmessungen

Art	Länge / mm	Breite / mm	Stärke / mm	m ² / Pack
ClickKork (Uniclic)	900	298	11	1,890
Klebekork	600	300	4	1,980

	Zulässige Abweichungen	Prüfmethode
Länge	Nominal +/- 0,17%	NP EN 427
Breite	Nominal +/- 0,17%	NP EN 427
Dicke	Nominal +/- 0,25 mm bei endbehandelten Oberflächen (Uniclic) Nominal +/- 0,5mm bei unbehandelter Oberfläche (Klebekork)	NP EN 428
Rechtwinkligkeit	< 600mm = < 0,5mm > 600mm = < 1,0mm	NP EN 427
Geradheitstoleranz	< 0,5mm	NP EN 427
Zulässiger zurückbleibende Eindrucktiefe	< 0,2mm	NP EN 433

2. Bauphysikalische Eigenschaften

- 2.1 Umweltverträglichkeit keine Umweltbelastung, toxikologisch unbedenklich
- 2.2 Recycling energetisch verwertbar
- 2.3 Entsorgung über Hausmüll
- 2.4 Verträglichkeit keine praxisüblichen Unverträglichkeiten bekannt
- 2.5 Wärmedurchlasswiderstand 0,0425 m²K/W
- 2.6 Trittschallverbesserung 12db (nach DIN 52210)
- 2.7 Brandschutzklasse B2

Technische Änderung vorbehalten.

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen Stand 11/2009

3. Raumklimatische Bedingungen / Eignung Fussbodenheizung

Ideale Raumtemperatur zwischen 15-20 °C
Relative Luftfeuchtigkeit zwischen 50-60%

Zur Verlegung auf Warmwasserfussbodenheizung unter Berücksichtigung der Raumklimatischen Bedingungen geeignet. Max. Oberflächentemperatur darf 28 °C nicht überschreiten. Bei Nichtbeachtung kann es zu einer Riss- bzw. Fugenbildung kommen

4. Untergrund - Verlegevorbereitung

Untergrund muss vollkommen gesäubert werden.

Unebenheiten von mehr als 2mm müssen ausgeglichen werden. Die schwimmende Verlegung (Eterna-fertigkork Uniclic) kann auf einem dampfdichten Fußbodenbelag direkt erfolgen, andere Bodenbeläge (z.B. Teppich) bitte Entfernen.

Eterna Kork vor der Verlegung 48h im Karton in dem Raum in dem später verlegt werden soll lagern.

Bei Nichtvorhandensein eines Dampfdichten Untergrundes muss zunächst eine Dampfbremse in Form einer PE-Folie verlegt werden. Die mindestüberlappung der einzelnen Bahnen beträgt 20cm.

Der Randabstand zu Festen Bauteilen muss mindestens 8-10mm betragen.

Je nach Luftfeuchtigkeit und Raumtemperatur kann die Ausdehnung 2mm je Meter Boden betragen.

Dehnungsfugen sind vorzusehen bei Verlegeflächen von über 10m Länge bzw. 8m Breite. Bei den Einzelnen Elementen sollte der Versatz der Stirnflächen mind. 30cm betragen.

Alle weitem Infos zur Verlegung entnehmen Sie bitte der Verpackung beigefügten Verlegeanleitung.

Technische Änderung vorbehalten.

Mit Erscheinen des Merkblattes verlieren vorherige Merkblätter ihre Gültigkeit. Die Angaben basieren auf Erfahrungswerten und dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeine Hinweise sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir auf die sachgemäße Anwendung/Durchführung keinen Einfluss haben und die im Einzelfall gegebenen Bedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle empfiehlt sich ein praktischer Vorabversuch. Sich aus diesem Merkblatt eventuell ergebende Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen.

Stand 11/2009